

AQUITAINE

EN 14411:2012 Annexe G Groupe Bla GL

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METHODE D'ESSAI	VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME	AQUITAINE
DIMENSIONS ET ASPECT DU CARREAU	ISO 10545-2	Longueur et largeur $\pm 0,6\%/\pm 2,0\text{mm}$	Conforme
		Epaisseur $\pm 5\%/\pm 0,5\text{mm}$	Conforme
		Rectitude des arêtes $\pm 0,5\%/\pm 1,5\text{mm}$	Conforme
		Angularité $\pm 0,5\%/\pm 2,0\text{mm}$	Conforme
		Planéité $\pm 0,5\%/2,0\text{mm}$	Conforme
		Qualité de la surface: 95% des carreaux sans défauts	
ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$	$\leq 0,5 \%$
RÉSISTANCE À LA FLEXION MOYENNE	ISO 10545-4	35 N/mm ² min.	40,75 N/mm ² (Valeurs moyennes relatifs à notre dernière production)
FORCE DE RUPTURE	ISO 10545-4	Thickness $\geq 7,5$ mm: 1300 N min.	Conforme
RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE	ISO 10545-7	Mentionner le classement PEI et le nombre de cycles dépassés	Naturel Classe 4 (6000 cycles)
RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Requise	Conforme
RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE (BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET D'ALCALI)	ISO 10545-13	Selon le classement fourni par le fabricant	Classe GLA
RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE (USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE)	ISO 10545-13	min UB	Conforme

Ragione Sociale: COEM S.p.A.

Sede Amministrativa:

42014 Roteglia (RE) - Italy - Via Stradone Secchia, 32
tel. +39 0536 99.31.11 - fax +39 0536 99.32.48

Sede Legale - Uffici Commerciali:

41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy - Via Cameazzo, 25
tel. +39 0536 99.35.11 - fax Comm. Italia +39 0536 99.35.88
fax Export Dpt. +39 0536 83.26.11

Cap. Soc. € 12.000.000,00 i.v. - Reg. Impr. di Modena e C.F. 01927780369
R.E.A. Modena n° 252818 - Partita IVA: IT 01927780369

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI



RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	Classe 3 min.	Classe 5
COEFFICIENT DE FROTTEMENT	METHODE B.C.R.A. (D.M. no. 236 of 14/06/1989 of Italian Republic)		DRY: > 0,40 WET: > 0,40
PROPRIETES ANTIDERAPANTES	DIN 51130		Naturel: R9 Exterieur R11: R11
PROPRIETES ANTIDERAPANTES EN ZONE MOUILLEE	DIN 51097		Exterieur R11: A+B+C

VALABLE SEULEMENT POUR LES PRODUITS EN 1ER CHOIX

La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.

Les pièces coordonnées aux séries ne sont pas conformes à la norme ISO EN 14411, à l'exception de celles qui sont utilisées pour le revêtement des marches.

Valeurs moyennes se référant à notre production, tests effectués sur superficie non polie.

Ragione Sociale: COEM S.p.A.

Sede Amministrativa:

42014 Roteglia (RE) - Italy - Via Stradone Secchia, 32
tel. +39 0536 99.31.11 - fax +39 0536 99.32.48

Sede Legale - Uffici Commerciali:

41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy - Via Cameazzo, 25
tel. +39 0536 99.35.11 - fax Comm. Italia +39 0536 99.35.88
fax Export Dpt. +39 0536 83.26.11

Cap. Soc. € 12.000.000,00 i.v. - Reg. Impr. di Modena e C.F. 01927780369
R.E.A. Modena n° 252818 - Partita IVA: IT 01927780369

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

